

## DILUANT EPOXY RAPIDE 9078

### TYPE DE PRODUIT / ASPECT :

- Diluant.

### CARACTÉRISTIQUES DE LIVRAISON :

- densité à 20°C : 0,88 ± 0,03 selon IO003/PR06 ( ~ NFT 30 020)
- point d'éclair calculé : > à 21°C.

#### Δ **Produit facilement inflammable**

- **Il appartient à l'utilisateur de vérifier que ce produit convient à son matériel d'application en particulier en cas d'application électrostatique !**

DONNEES DE SECURITE : Voir fiche de données de sécurité.

STOCKAGE : En emballage non entamé, à température constante et comprise entre 5°C et 30°C : **24 mois.**

### IMPORTANT :

1. LES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DECRITES CI-DESSUS DOIVENT ETRE IMPERATIVEMENT RESPECTEES. SEUL UN ECRIT DE CELLIOSE PEUT PERMETTRE A L'UTILISATEUR DE CHANGER CES CONDITIONS SANS ENGAGER SA SEULE RESPONSABILITE.
2. DANS LE CAS D'UTILISATION TOUT A FAIT SPECIFIQUE IL APPARTIENT A L'UTILISATEUR DE VERIFIER SI LE REVETEMENT REpond A TOUTES LES EXIGENCES REQUISES. VOIR NOS CONDITIONS GENERALES DE VENTE.
3. TOUTE ADDITION SANS NOTRE ACCORD, DE PRODUITS NON FABRIQUES PAR CELLIOSE , RISQUE D'ALTERER LES PROPRIETES, DE MEME EN CAS DE NON RESPECT DES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE.
4. DEMANDEZ NOTRE NOTICE LA PLUS RECENTE AFIN DE BENEFICIER AU MAXIMUM DE L'EXPERIENCE ACCUMULEE.
5. NOS RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES SONT TIRES DE NOTRE PROPRE EXPERIENCE OU DE SOURCE DIGNE DE FOI, IL NE PEUT CEPENDANT EN DECOULER DE GARANTIE IMPLICITE OU FORMELLE.
6. VERIFIER QUE VOUS ETES BIEN EN POSSESSION DE LA F.D.D.S. AVANT TOUTE UTILISATION DU PRODUIT.

Annexe 4 PR11 Indice B

CELLIOSE S.A.

S.A. au capital de 7 438 500 F - R.C.S. Lyon B 775 643 976 - Nom. NAF 243 Z - TVA FR 07 775 643 976

INDUSTRIE

UV/PACKAGING

BOIS/AMEUBLEMENT

